

製品仕様書

平成 25 年 5 月 1 日 現在



MMA-50G01

〒 103-0004

東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル 4F

TEL 03-5835-0341 FAX 03-5835-0374

■ 特長

- 透明度の高い（可視光線透過率 92.4%）アクリル系樹脂ラミネートフィルムです。
- 屋外中期耐候用、UV カット機能（UV 透過率 1.4%）があります。

■ 製品仕様・構造

規格サイズ：1250 mm幅×30m



■ 物理特性

	単位	測定値	備考
引張強度（降伏点）	N/25 mm	24.5/MD 23.5/CD	
伸 度（降伏点）	%	5.4/MD 5.4/CD	
粘着力：対 SUS304	N/25 mm	14.7	貼付 24 時間後 (*1)
保持力：対 SUS304	mm	0	NC/70000 秒 (*2)
ボールタック	No	6	J. DOW 法

*1 23℃ 50%RH 180°ピール 剥離速度 300mm/min

*2 40℃ 貼付圧 2kg のゴムローラーで 5 往復 静止荷重 9.8N