## 屋外用装飾シート タフカル・NOCS

株式会社 中川ケミカル 〒103-0004 中川ケミカル 東京都中央区東日本橋 2-1-6 岩田屋ビル TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374

## ■特長

● 弊社独自の NOCS カラーシステムをもとに構成された屋外用装飾シートです。 ※品番一覧については弊社ホームページまたはタフカル NOCS カラーサンプル帳をご参照ください。


● 耐候性・耐熱性・耐水性・耐油性に優れている為、長期間のご使用でも自然剥離なく製品の美しさが保たれます。

● 印刷適正:スクリーン印刷・溶剤用インクジェットプリント

■ 屋外耐候性:5年~7年● 不燃認定取得済み。

## ■ 製品仕様·構造

規格サイズ ・1010 mm幅×20m その他 4814・4853・4853HL は 920 mm×20m 巻き、S4711G は 1200 mm×20 巻きをご用意しております。



基 材 : 塩化ビニル系樹脂50~70μm粘着剤 : アクリル系強粘着剤20~30μm剥離紙 : ポリエチレンラミネート紙160~170μm

## ■ 物性データ

測定項目		NOCS	タフカル 4711	タフカルその他
 引張強度	タテ	17.6~63.7	19.6~25.5	18.6~24.5
(N/15 mm)	33		19.6~22.5	17.6~23.5
伸び率	タテ	100~300	100~160	120~180
(%)	30		100~150	100~160
粘着力	1 時間後	12.7~18.6	16.7~18.6	16.7~18.6
(N/25 mm)	24 時間後	14.7~20.6	17.6~19.6	17.6~19.6
保持力(50000 秒)		ズレなし	ズレなし	ズレなし
湿潤老化性		異常なし	異常なし	異常なし
サーマルショック		11	11	11
耐アルカリ性		11	<i>II</i>	11
耐酸性		11	<i>II</i>	11
加熱寸法変化率		11	11	11
耐候性		著しい変化はなし。チョーキング・膨れ等は全くなし。		

<sup>※</sup> JIS Z 0237 基づく方法により測定

<sup>※</sup> 数値は基準値であり保証値ではありません。また、製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります