

成分リニューアルで
剥がしやすさ
UP!

粘着剤まで一掃できる！

かんぱくせんげん

簡剥宣言 PLUS+

中性溶解剤で刺激が少なく、安心して使用できるジェルタイプ。
塩化ビニル等のフィルムを取り除くことができ、粘着剤の除去も
兼ね備えたフィルム剥離剤です。

フィルム剥離 + 粘着剤除去 兼用タイプ



※ 付属品：専用ヘラ

亜鉛鉄板・アルミ・ステンレス・ガラス・アクリルなどの被着体にご使用ください。

労働安全衛生法による表示：N-メチル-2-ピロリドン その他アルコール 炭化水素類
第4類 第1石油類(非水溶性) 危険等級Ⅰ及びⅡの危険物以外の危険物

CShelper

使用方法

使用する道具 | 養生用品、塗装用ローラー、トレイ、専用ヘラ



1 | 養生

剥離面周辺のコーキング部分や床面などを完全に養生します。



2 | 塗布

ローラーやヘラなどを使用し、本剤をムラ無く厚めに剥離面に塗布します。



3 | 浸透

塗布後15~30分放置し、本剤を剥離面に浸透させます。

*注1



4 | 剥離

フィルム全体が浮いてきたらヘラで端から取り除きます。

被着体対応

被着体	使用可否	備考
金属(亜鉛鉄板・アルミ・ステンレス・その他)	○	表面のクリアコート層の剥がれに注意
ガラス	○	
焼き付け塗装(新車)	△	事前確認必要
焼き付け塗装(修理)	△	事前確認必要
塩化ビニル板	×	
アクリル板(キャスト製)	○	浸漬後加重試験変化なし
アクリル板(押し出し製)	×	
シリコン	○	
ウレタン	×	
ABS樹脂	×	
ゴム	×	
スチロール	×	
ポリエチレン	○	
ポリプロピレン	○	
ポリエチレンテレフタレート(PET)	×	
その他プラスチック樹脂	△	事前確認必要

① 使用前に必ず対象の素材を確認してから作業してください。

使用上のご注意

● 本剤をアルミ・ステンレスにご使用の場合、表面のクリアコート層が剥がれてしまいますのでご注意ください。● 本剤を使用する際は、事前に缶をよく振っていただき、開封後は早めに使い切るようにしてください。● 本剤は薬品の調合上、ガスがたまる場合がありますのでご注意ください。● 下地表面温度については、20~40℃が最適です。夏場・冬場の看板面にご使用の際はご注意ください。● アクリルにご使用の場合、本剤塗布後30分以上放置するとアクリルを傷める危険性がありますので予めご注意ください。● フタを開けたまま放置すると揮発する恐れがありますので、使用後は必ずフタを閉めてください。● 火気には十分ご注意ください。● 安全のため本剤を使用する際は風通しのよい場所で作業してください。● 直接、本剤に触れないでください。必要に応じて防臭マスクや保護手袋、保護メガネ等を装着の上、ご使用ください。● 本剤が手や肌についた場合は水で洗い流してください。● 子供の手の届かないところに保管してください。● 万一本剤を飲み込んでしまったり、目に入るなどが生じた場合は直ちに医師の診断を受けてください。● 使用済みの容器は、よく洗い流して地方自治体の法令に従って廃棄処理してください。

*注1 浸透を促進するために、新聞紙等で養生することをお奨めいたします。

株式会社中川ケミカル <http://www.nakagawa.co.jp>

本 社 〒103-0004 東京都中央区東日本橋 2-1-6
TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374

大阪営業所 〒550-0012 大阪市西区立売堀 4-5-27
TEL.06-6543-2661 FAX.06-6543-2664

福岡営業所 〒812-0008 福岡市博多区東光 2-6-10
TEL.092-431-3013 FAX.092-431-3019

